

# ضد عفونی کردن مدارک آرشیوی با استفاده از اسانس آویشن، پوشش نانو ذرات نقره و پلاسما با دمای پایین

نویسندگان: کاتارینا پیتزاک و همکاران  
ترجمه: اعظم خوشبین، زهرا شمسیین و سکینه بهرامی نسب

## چکیده:

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی روش‌های ضد عفونی با روغن اسانس آویشن (TEO)، پوشش نانو ذرات نقره (AgNPs) و پلاسما دما پایین (LTP) توسط روش وابسته به کشت میکروب آزمایشگاهی و تحلیل RNA است. علاوه بر این، تأثیر ضد عفونی را روی خواص مکانیکی و نوری یک برگ کاغذ از کتاب‌های تاریخی با سطوح مختلف از آلودگی میکروبی مورد بررسی قرار دادیم. همه روش‌های ضد عفونی به طور کلی با مهار باکتری و قارچ همراه بودند. روش پوشش نانو ذرات نقره ( $R=60\%-100\%$ )، برای مهار باکتری بسیار مؤثرتر از LTP با ( $R=25\%-100\%$ ) و TEO با ( $R=12\%-100\%$ ) بود. همه روش‌های آزمایش شده تأثیر کمتری بر روی قارچ داشتند ( $R=0\%-99.8\%$ ). روش TEO طیف گسترده‌ای از قارچ‌کشی را در مقایسه با AgNPs و LTP از خود نشان داد. اثر ضد میکروبی، به سطح جایی که ریزندامگان‌ها جدا شده بودند و حساسیت آن‌ها به عوامل فعال بستگی دارد. اثر ضد عفونی بیشتری برای کتاب‌هایی که میزان آلودگی میکروبی بیشتر داشتند، مشاهده شد. غلظت RNA نشانگر خوبی از فعالیت ضد میکروبی این ضد عفونی بود. از مقدار RNA به میزان ۹۵ تا ۱۰۰ درصد بعد از ضد عفونی با LTP و TEO، و ۲۹ تا ۸۹ درصد بعد از ضد عفونی با AgNPs، کاسته شد. ضد عفونی کاغذ کتاب‌های تاریخی با LTP، AgNPs و TEO تأثیر قابل ملاحظه یا اثر مثبتی بر خواص مکانیکی یا نوری کاغذ کتاب‌های تاریخی مورد آزمایش نداشت. ما نشان دادیم که LTP، TEO و AgNPs می‌توانند به عنوان یک روش مهار میکروبی به صورت متناوب استفاده شوند تا نسبت به روش‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده هستند. مدارک آرشیوی و مجموعه‌های کتابخانه‌ای دارای ارزش‌های بزرگ فرهنگی هستند. با توجه به ترکیبات شیمیایی، آن‌ها به سرعت دستخوش تخریب به وسیله فعالیت‌های میکروبی می‌شوند. برای جلوگیری از این فرایند، کاهش انتشار آلودگی میکروبی به اشیاء دیگر و محافظت کردن از کارکنان، مدارک آرشیوی باید قبل از هر عمل محافظتی دیگر، ضد عفونی شوند. دانشمندان در حال تحقیق روی روش‌های جایگزین با کارایی بالا برای ضد عفونی کردن مدارک آرشیوی هستند. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی اثر سه روش ضد عفونی شامل روغن اسانس آویشن، پوشش نانو ذرات نقره و پلاسما با دمای پایین برای جلوگیری از رشد میکروب‌ها توسط روش کشت آزمایشگاهی و تحلیل RNA است. علاوه بر این، خواص مکانیکی و نوری کاغذهایی از دو کتاب تاریخی با سطوح مختلف از آلودگی میکروبی مورد بررسی قرار گرفت.

1. Microorganisms

## کلیدواژه‌ها

ضد عفونی، مدارک آرشیوی، حفاظت و نگهداری، اسانس آویشن، پوشش نانو ذرات نقره، پلاسما.

# ضدعفونی کردن مدارک آرشیوی با استفاده از اسانس آویشن، پوشش نانو ذرات نقره و پلاسما با دمای پایین<sup>۱</sup>

نویسندگان: کاتارینا پیترزاک و همکاران<sup>۲</sup>

ترجمه: اعظم خوشبین<sup>۳</sup>، زهرا شمسین<sup>۴</sup> و سکینه بهرامی نسب<sup>۵</sup>

۱. این مقاله ترجمه‌ای است از:

Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silvernanoparticles misting and low temperature plasma. Journal of Cultural Heritage, 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2016.10.011>

2. Katarzyna Pietrzaka, Anna Otlewskaa, Dariusz Danielewiczb, Katarzyna Dybkab, Domenico Pangallo, Lucia Kraková, Andrea Puškárová, Mária Bučková, Vladimír Scholtzd, Michal Durovič, Barbara Surma-Slusarskab, Kateřina Demnerová, Beata Gutarowska

۳. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید

بهشتی، کارمند کتابخانه دانشگاه سمنان.

[a\\_khoshbin@staff.semnan.ac.ir](mailto:a_khoshbin@staff.semnan.ac.ir)

۴. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید

بهشتی، کارمند کتابخانه دانشگاه سمنان.

[z\\_shamsin@staff.semnan.ac.ir](mailto:z_shamsin@staff.semnan.ac.ir)

۵. دانشجوی کارشناسی ارشد شهید بهشتی،

کارمند نهاد کتابخانه عمومی شهرد.

[s.bahraminassab@gmail.com](mailto:s.bahraminassab@gmail.com)

## مقدمه:

تجزیه شیمیایی مدارک آرشیوی و مجموعه‌های کتابخانه‌ای شامل کاغذ، چرم، کاغذ پوستی، چسب، پارچه و عکس‌ها توسط ریزاندامگان‌ها در شرایطی که رطوبت زیاد باشد، اتفاق می‌افتد. در سراسر جهان، تخریب کتاب‌ها ناشی از فعالیت ریزاندامگان‌ها، یک مشکل شناخته شده است که شامل تجزیه پودری، سفت شدن و پدیده Foxing (ایجاد نقطه‌های پراکنده که معمولاً قرمز و قهوه‌ای هستند و به دلیل فعالیت قارچ‌ها به وجود می‌آیند) می‌شود. سوخت‌وساز میکروبی می‌تواند سبب تغییر رنگ، تجزیه، تقلیل رفتن استحکام کاغذ و ایجاد بوی خاص کپک شود که خود سبب یک زیان غیرقابل بازگشت به میراث فرهنگی می‌شود. ریزاندامگان‌ها به طور عمده باعث رشد کپک‌ها و باکتری‌ها روی اشیاء تاریخی می‌شوند، همچنین ریزاندامگان‌ها تهدیدی جدی برای سلامت کارکنانی هستند که با مواد آلوده در تماسند. مرمت‌گران ممکن است در معرض بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند بیماری‌های تنفسی و عفونی، حساسیت‌ها و مشکلات قارچی قرار گیرند.

به دلیل سرطان‌زا و آزاردهنده بودن روش‌های مرسوم ضدعفونی مانند بخور دادن با اتیلن‌اکسید یا فرمالدهید، کشورهای اتحادیه اروپا به تدریج در حال متوقف کردن این روش‌ها هستند. روش‌های دیگر، مانند اشعه گاما و پرتو فرابنفش نمی‌توانند برای



ضد عفونی اشیاء تاریخی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا باعث کاهش قابل توجه استحکام و تغییر رنگ کاغذ می‌شوند. برای ضد عفونی کردن کتاب‌ها، استفاده از روش‌های شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیبات شیمیایی ضد میکروبی، شامل الکل‌ها، آلدئیدها، فنول‌ها و عوامل فعال سطحی هستند. اما تعداد آن‌ها برای کاغذها به‌ویژه کاغذ و اسناد تاریخی محدود است. در این مطالعه، سه روش ضد عفونی جایگزین برای مواد آرشیوی مورد بررسی قرار گرفت: اسانس آویشن (TEO)، پوشش نانو ذرات نقره (AgNPs) و پلاسمای دمای پایین (LTP).

امروزه، اسانس‌ها به‌طور موفقیت‌آمیزی در زمینه‌های مختلف شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی و همچنین درمان عفونت و بیماری‌ها استفاده شده‌اند. اسانس‌ها به‌خاطر اثر بازدارندگی‌شان در برابر انواع مختلف ریزاندامگان‌ها از جمله ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها، تک‌یاخته‌ها و حشرات به‌خوبی شناخته شده‌اند.

سازوکار ضد میکروبی اسانس‌ها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. فعالیت ضد میکروبی اجزای اسانس‌ها را می‌توان به ترتیب نزولی زیر دسته‌بندی کرد:

فنول‌ها < آلدئیدها < کتون‌ها < الکل‌ها < استرها < هیدروکربن‌ها

باین‌حال، طبق بسیاری از مطالعات گزارش شده، فقط شمار کمی از این مطالعات به کاربردشان در زمینه پیشگیری از تخریب کتاب‌ها و اسناد تاریخی اشاره کرده‌اند. استفاده کردن از اسانس‌ها در مواد کاغذی به‌طور عمده به علت نبودن شواهد علمی بر امکان اثرگذاری مضر آن‌ها بر کاغذهای تاریخی هنوز بحث‌برانگیز است.

نانو ذرات نقره AgNPs برای خواص ضد میکروبی خود شناخته شده‌اند. آن‌ها پیش از این برای ضد عفونی مواد تاریخی مانند کاغذ پوستی، چرم، چوب، الیاف، سنگ‌های باستان‌شناسی و کاغذ به‌کار برده شده‌اند. هیچ تأثیر منفی توسط AgNPs روی خواص موادی که مبتنی بر کاغذ هستند، مشاهده نشده است.

پلاسمای دمای پایین (LTP) را می‌توان با تخلیه الکتریکی در گازها، تحت فشار کم تولید کرد.

از LTP اخیراً برای ضد عفونی میکروبی سطوح و مایع‌ها مانند: فاضلاب، غذاهای آماده، مواد بسته‌بندی غذایی و همچنین برای تمیز کردن اجسام باستان‌شناسی استفاده شده است.

## مواد و روش‌ها کتاب‌ها

در این تحقیق، دو کتاب با نشانه‌های آشکار تخریب به‌وسیله فعالیت‌های میکروبی، مانند



رشد قارچ، تغییر رنگ، ایجاد لکه‌های پایدار (این نشانه‌ها روی هر دو کتاب دیده شدند) و بوی کپک (فقط روی کتاب دوم مشاهده شد) انتخاب شد. کتاب یک از کتابخانه عمومی منطقه‌ای و شهری یوزف پیلسودسکی در لودز لهستان و کتاب دو از آرشیو ملی در پراگ، جمهوری چک گرفته شد. مشخصات کتاب‌های مورد بررسی در جدول یک ارائه شده است.

جدول ۱: مشخصات اشیاء مورد بررسی

| کتاب | شرح - عنوان / سال، اندازه (cm <sup>2</sup> ) / نوع ماده جلد | ارزیابی میکروسکوپی                              |
|------|---|---|
| ۱    | زینک اوستاو، ۱۹۴۲، ۳۰ × ۲۳/۵ × ۳، مقوا و پارچه              | رشد کپک، تغییر رنگ                              |
| ۲    | کانسولو، ۱۸۶۵، ۱۸/۸ × ۱۱ × ۲/۷، مقوا و کاغذ                 | رشد کپک، تغییر رنگ، از بین رفتن ساختار، بوی کپک |


### تجزیه و تحلیل آلودگی میکروبی

نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل میکروبی از چهار بخش مختلف از عناصر ساختاری کتاب‌ها، به وسیله اسفنج پنبه‌ای استریل از درون و بیرون هر کتاب گرفته شد: BA- جلد رویی؛ BB- صفحه سفید اول؛ BC- لبه جلویی؛ BD- ورق داخل کتاب. همه نمونه‌ها سه بار تکرار شد. در کل، از هر کتاب مورد بررسی ۱۲ نمونه گرفته شد.

### تجزیه و تحلیل‌های کمی

تعداد ریزاندامگان‌ها قبل و بعد از ضد عفونی اندازه‌گیری شد تا کارایی ضد عفونی ارزیابی شود. آلودگی میکروبیولوژیکی با روش آنالیز کشت میکروب آزمایشگاهی توسط روش شمارش ریزاندامگان‌ها تعیین شد.





به وسیله اسفنج استریل، نمونه‌ها از سطوحی با ۲۵ سانتی‌متر مربع مساحت برداشته شده و در محلول نمک 0.85% (NaCl) قرار داده شد. بعد از رقیق‌سازی پیاپی، سوسپانسیون روی TSA (Tryptic Soy Agar، مرک، آلمان) پهن شد [TSA محیط کشت باکتری است]، به همراه نیستاتین (۶ mg/l) و MEA (آگار عصاره مالت، مرک، آلمان) و کلرامفنیکل (۴۰۰ mg/l) برای تعیین تعداد تمام باکتری‌ها و کپک‌ها. نمونه‌ها در دمای  $28 \pm 2$  درجه برای ۱۴ روز در شرایط مناسب برای گسترش قرار داده شد. نتایج بر واحد  $CFU/25 \text{ cm}^2$  روی سطح بیان شد. تمامی آزمایش‌ها سه‌بار تکرار شد.

جدول ۲: روش‌ها و تجهیزات استفاده‌شده برای ارزیابی خواص کاغذ

| دستگاه                  | روش تحلیلی        | نوع تجزیه و تحلیل                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Quadrant weight         | ISO 536:2012      | وزن اصلی                             |
| Thickness meter         | ISO 534:2011      | ضخامت/حجم                            |
| Densometer 4101         | ISO 5636-5:2003   | مقاومت در برابر هوا                  |
| Muffle furnace          | ISO 1762:2001     | محتوای خاکستر                        |
|                         |                   | pH                                   |
| PH – meter CP-401       | ISO 6588-1:2005   | شماره کاپا                           |
| Ubbelode viscometer     | ISO 302:1981      | گرانروی ذاتی                         |
| Tensile strength tester | ISO 5351-1:1981   | استحکام کششی                         |
| Mullen burst tester     | ISO 1924-2:2008   | استحکام از هم پاشیدگی                |
| Tear tester ProTear     | ISO 2758:2008     | استحکام پارگی                        |
| Tensile strength tester | EN 21974:2002     | سختی خمش                             |
| Kohler-Molin tester     | ISO 5628:2012     | تحمل تاشدگی اندازه‌گیری شده با نیروی |
| Schopper tester         | ISO 5626:1993     | کششی 0.1 kg                          |
| TS-100                  | TAPPI T 423 om-89 | تحمل تاشدگی اندازه‌گیری شده با نیروی |
|                         | ISO 15361:2000    | کششی 0.5 kg                          |
| Slrepho 2000            | ISO 2471-1:2008   | طول صفر شاخص استحکام الیاف           |
|                         |                   | روشنایی، زردی و پارامترهای رنگ کاغذ  |

### غلظت RNA

غلظت RNA قبل و بعد از ضدعفونی اندازه‌گیری شد تا کارایی ضدعفونی ارزیابی شود، زیرا RNA نشان‌دهنده قابلیت زیستن ریزاندامگان‌هاست. RNA مستقیماً با استفاده از کیت گیاهی ساخت شرکت RapidPure از نمونه‌های کاغذ و با پیروی از پروتکل شرکت سازنده استخراج شد. این روند برای هر چهار قسمت هر کتاب انجام شد. پس از استخراج RNA، تغلیظ و کیفیت RNA با استفاده از دستگاه فلورئومتر برای سه‌بار تکرار شد.

### شناسایی میکروب‌های ایزوله‌شده

شناسایی ریزاندامگان‌های ایزوله‌شده از کتاب‌ها قبل و بعد ضدعفونی انجام شد تا میزان



حساسیت نژادهای خاص ریزاندامگان‌ها به ضدعفونی‌کردن بررسی شود. به این منظور باکتری‌ها و قارچ‌های کشت داده شده خالص و ایزوله‌شده به ترتیب به TSA و MEA انتقال داده شد. DNA ژنومی باکتری‌ها و قارچ‌ها به وسیله مینی کیت ژنومی (ساخت A&A Biotechnology گدینیا، لهستان) با پیروی از دستورالعمل شرکت سازنده، استخراج شد. برای شناسایی نژادهای باکتریایی و قارچی، ژن 16S rRNA و مناطق ITS با توجه به دستورالعمل ارائه‌شده توسط Gutarowska تقویت و آنالیز شد.

### ارزیابی ویژگی‌های کاغذ

آزمایش خواص ساختاری، بُعدی، مکانیکی و نوری کاغذ با استفاده از نمونه‌های بریده‌شده از همان صفحات کتاب‌ها انجام شد، که به چهار بخش تقسیم شدند (یکی برای کنترل کردن و یک بخش هم برای ضدعفونی با هریک از سه روش مختلف). ارزیابی خواص کاغذ که با این روش‌ها انجام شده است در جدول ۲ ارائه شده است.

### ضدعفونی

هر دو کتاب به چهار بخش یکسان تقسیم شدند: یک بخش با هریک از روش‌های سه‌گانه مختلف ضدعفونی شد و دیگری برای کنترل بود. هر دو کتاب هنگام فرایند ضدعفونی باز نگه داشته شدند.

### پلاسمای دمای پایین

پلاسمای دمای پایین برای ضدعفونی میکروبی با تخلیه کورونای چند نقطه‌ای فرکانس بالا در دستگاه بسته، ایجاد شد. تخلیه کورونا با ولتاژ ۱۶-۱۴ kV، جریان ۵ mA، قدرت کلی ۷-۸ W و فرکانس ۱۳۰ kHz بر روی ۱۳ الکتروود نقطه‌ای محترق شد که تقریباً در دو سانتی‌متری نمونه‌ای که آلودگی آن از بین برده شده بود روی یک جعبه مکعبی با اندازه‌های ۲۳ سانتی‌متری قرار داده شده بودند. این فرایند ۳۰ دقیقه طول کشید.

### پوشش نانو ذرات نقره

محلول کلئیدی نانو ذرات نقره (غلظت ۹۰ ppm، pH = ۷،  $\varnothing = 10 - 80$  nm) در محفظه  $(1/73 \text{ m}^3)$  تحت شرایط خاص به کار برده شد: دما  $T = 25 \text{ C}$ ،  $RH = 90\%$ ، جریان هوا  $0.1 \text{ m/s}$ . محفظه و روند ضدعفونی توسط ثبت اختراع محفوظ هستند. فرایند ۸ ساعت به طول انجامید.



## اسانس آویشن

محلول اسانس آویشن در DMSO (دی‌متیل‌سولفوکسید، Sigma-Aldrich، مونیخ، آلمان) به ۱۰٪ غلظت، رقیق شد. بیشترین ترکیبات قابل‌توجه اسانس این بود: فنول‌ها (بیشتر از ۶۰٪) تیمول (۵۵٪) و کارواکرول (۱۰٪) و مونوترپن (۵۴٪). فرایند ۲۰ روز طول کشید. شرایط (تغلیظ این اسانس) بر پایه پژوهش‌های مدلی پیش از این انتخاب شد.

## محاسبات ریاضی

کاهش تعداد ریزاندامگان‌ها (هم کلی و هم گونه‌های خاص) با معادله  $R = \frac{NO - N}{NO} \times 100$  محاسبه شد که در آن N تعداد ریزاندامگان‌ها ( $CFU/25 \text{ cm}^2$ ) بعد از ضدعفونی و NO تعداد ریزاندامگان‌ها ( $CFU/25 \text{ cm}^2$ ) قبل از ضدعفونی است.

## تجزیه و تحلیل آماری

محاسبات آماری با استفاده از برنامه شرکت آمریکایی Original ab، انجام شد. آنالیزها با استفاده از روش آنالیز یک طرفه واریانس (ANOVA) انجام شد. تفاوت‌های بین پارامترهای کاغذ آنالیز شده در مرحله کنترل و کتاب‌های ضدعفونی‌شده، از لحاظ آماری قابل‌توجه در نظر گرفته شد.

## بحث و بررسی

تمام این روش‌ها خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی از خود نشان دادند. کاهش سطح میکروبی حدود ۱۲-۱۰۰ درصد است. به جز لبه جلویی و کاغذ داخل کتاب شماره ۱ خاصیت ضد قارچی کم نشد. AgNPs بهترین روش است. این روش تعداد باکتری‌ها را به میزان ۶۰-۱۰۰ درصد کاهش می‌دهد.

دو روش LTP و TEO میزان باکتری‌ها را به مقدار ۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش می‌دهد. همه روش‌ها نسبت به از بین بردن قارچ‌ها کم‌اثرتر هستند و به از بین بردن باکتری‌ها بهتر جواب می‌دهند. هر سه روش تعداد قارچ‌ها را بین ۰ تا ۹۹/۸ درصد کاهش می‌دهند. بهترین نتایج در کتاب شماره ۲ به دست آمده است که رطوبت بیشتری قبل از میکروبی‌زدایی داشت (RH=80٪). بالاترین کاهش میکروبی توسط روش نانوذرات نقره (۷۸-۱۰۰ درصد) به دست آمده است. با روش پلاسمای حرارت پایین نتایج حدود ۲۵ تا ۱۰۰ درصد و روش اسانس آویشن باعث کاهش میکروبی در سطح ۲۳ تا ۱۰۰ درصد شده است. در مقابل نتایج برای کتاب شماره ۱ به‌طور واضح کمتر است. روش‌های LTP و AgNP اثر ۰ تا ۱۰۰ درصد داشته‌اند






(جدول ۳ و نمودار ۱).

جدول ۳: کاهش تعداد ریزاندامگان‌ها روی کتاب بعد از ضدعفونی کردن با سه روش

| Book | Place | Reduction (%) |       |          |       |          |       |
|------|-------|---------------|-------|----------|-------|----------|-------|
|      |       | AgNPs         |       | TEO      |       | LTP      |       |
|      |       | Bacteria      | Fungi | Bacteria | Fungi | Bacteria | Fungi |
| 1    | BA    | 94.12         | 69.70 | 94.77    | 94.36 | 97.39    | 89.14 |
|      | BB    | 59.47         | 95.13 | 97.37    | 96.13 | 96.84    | 93.45 |
|      | BC    | 100           | 0     | 91.75    | 0     | 95.88    | 0     |
|      | BD    | 87.50         | 0     | 12.50    | 0     | 100      | 0     |
| 2    | BA    | 99.98         | 91.10 | 100      | 76.74 | 100      | 76.69 |
|      | BB    | 100           | 78.40 | 56.90    | 23.33 | 56.90    | 57.88 |
|      | BC    | 100           | 99.29 | 99.91    | 87.48 | 99.91    | 92.91 |
|      | BD    | 100           | 99.72 | 25.00    | 99.37 | 25.00    | 99.80 |



نمودار ۱: تعداد باکتری‌ها بر روی کتاب‌ها، قبل (کنترل) و بعد از ضدعفونی کردن با سه روش مختلف

اثر آنتی‌میکروبی وابسته است به سطحی از کتاب که دارای ریزاندامگان‌ها هستند. هیچ یک از سه روش روی رشد قارچ‌ها در نمونه‌هایی که از لبه (BC) و صفحه داخل کتاب شماره ۱ (BD) برداشته شده است، بازدارندگی ندارد.



ریزاندامگان‌های موجود در هر سه روش دربرگیرنده قارچ‌ها، باسیل‌ها و کپک‌ها بوده‌اند که برای از بین بردن آن‌ها از پاستوریزه کردن و سترون سازی بهره گرفته شده است. غلظت محلول‌های ضد میکروبی در کتاب‌های مورد نظر ما کم بوده است. روش‌های AgNP و LTP در مورد ۶ قارچ و روش TEO در مورد ۹ نوع قارچ مؤثر بوده است. کاهش در غلظت RNA معنی دار است. بیشترین مقدار کاهش RNA در کتاب ۲ (۶۷٪-۱۰۰٪) نسبت به کتاب ۱ (۲۹٪-۹۹٪) است. بیشترین تأثیر ضد عفونی کردن در روش TEO و LTP حدود (۹۵٪-۱۰۰٪) بوده است، در حالی که AgNPs غلظت RNA را بین ۲۹٪-۸۹٪ کاهش می‌دهد.

با توجه به روش گندزدایی، کیفیت مکانیکی اوراق فرق می‌کند. در کتاب ۲ تغییرات بسیار مشخص هستند. روش پلاسما حرارت پایین و عصاره آویشن بهتر بودند. می‌توان فرض کرد که روش‌های گندزدایی اثر منفی بر خصوصیات بصری اوراق ندارند. البته زرد بودن اوراق قبل از گندزدایی باید مدنظر باشد. در کتاب ۲ که از ذرات نانو نقره و عصاره آویشن استفاده شده است، زردی اوراق کمتر دیده شده است. تفاوت میان روشی در اوراق کتاب با توجه به رنگ آن‌ها بررسی می‌شود. ورق کتاب که گندزدایی شده است پارامتر a که به رنگ قرمز یا قرمزی اوراق مرتبط است، بیشتر و پارامتر b که به زردی اوراق مرتبط است کمتر شده است. پژوهش حاضر که بر روی کتاب‌های تاریخی صورت گرفته است نشان داد که با روش میکروزدایی TEO بیشتر بر روی باکتری‌ها (۱۲٪-۱۰۰٪) اثر داشته تا بر روی قارچ‌ها (۰٪-۹۹٫۳٪). با این وجود، مشخص شد که عصاره آویشن از میان ۱۶ گونه مختلف، روی ۹ گونه مختلف (شامل ۵ گونه قارچ) اثری کسند داشته است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عصاره آویشن به نسبت AgNPs و LTP (۶ گونه از ۱۶ گونه موجود) طیف وسیع‌تری از فعالیت‌های قارچی را مورد هدف قرار می‌دهد.

تا به اینجا، در شرایط الگو نشان داده شد که می‌توان از عصاره‌های میخک، اسطوخودوس، پونه، درخت چای و سایر گیاهان و ترکیب عناصر اصلی آن‌ها یعنی لینالول، لینالیل استات، اوژنول، توژون و سینئول برای توقف رشد قارچ بر مدارکو محیط‌های نگهداری آن‌ها در کتابخانه‌ها و آرشیوها استفاده کرد. نتایج، وجود موجودات میکروبی را پیش از استفاده از هرگونه روش میکروزدایی تأیید می‌کند. انتخاب پارامترهای فرایند، (غلظت عامل فعال، زمان) بستگی به نوع موجودات میکروسکوپی داشته و ارتباطی با شرایطی که در پیشینه تحقیق ذکر شد، ندارد. انتخاب روش میکروزدایی بر اساس حساسیت‌های متنوع موجودات میکروسکوپی نیز تأیید شد. موجودات میکروسکوپی که بیشترین تأثیر را از روش‌های میکروزدایی دریافت می‌کردند شامل ای نیگر، سی. گلوبوسوم، بی. سرئوس و ام. آئرولاتوم هستند. در واقع، قارچ‌های ای. نیگر و سی. گلوبوسوم به‌طور عمده از آرشیوها زدوده شد. این دو قارچ دارای ویژگی رشد گسترده روی کاغذ و حساسیت پایین به مواد کشنده بوده که این



امر در این پژوهش تأیید شد. توقف رشد برای این گونه از قارچ‌ها کمتر از  $\log 0.5$  بوده است و بنابراین، کاراکترهای میکروبزدایی باید به‌منظور افزایش اثرگذاری تغییر کند. مشاهده شد که اثرگذاری میکروبزدایی به محیط نمونه‌برداری بستگی دارد. بالاترین اثر روی جلد و صفحه سفید ابتدای کتاب و پایین‌ترین اثر روی حاشیه‌ها و داخل صفحات کتاب بوده است. رایج‌ترین مکان برای رشد موجودات میکروسکوپی در کتاب‌ها، جلد کتاب‌ها و فضاهای میان مواد مختلف استفاده شده در آن مانند چسب، جلد‌های پارچه‌ای و چرمی می‌باشد. در این مکان‌ها، اثرگذاری بالایی از تمامی روش‌های میکروبزدایی را شاهد بودیم (۵۹٪-۱۰۰٪). بخار عصاره‌های مختلف، میکروذرات نقره و گونه‌های حساس به اکسیژن و نیتروژن تولیدشده در طول روش پلاسمای دمای پایین می‌توانند جذب کاغذ شوند. بنابراین، بهتر است که کتاب‌ها در حین فرایند میکروبزدایی باز نگه داشته شوند. راکوتونیراینی و لادورین<sup>۱</sup> بیان داشتند که اگر یک کتاب باز را در معرض بخارهای عصاره‌های مختلف قرار دهیم، این بخار می‌تواند جذب تمامی صفحات کتاب شود. در کتاب‌هایی که دارای موجودات میکروسکوپی زیادی بوده و در محیطی با رطوبت بالا نگهداری می‌شده است، اثرگذاری بالاتری را شاهد بودیم که می‌تواند نشانگر حساسیت بالاتر نسبت به روش‌های میکروبزدایی اعمال شده باشد. سلول‌های نباتی نیز در مقایسه با کنیدیوم و یا اندوسپورها از حساسیت بالاتری نسبت به روش‌های اعمال شده برخوردار بودند.

روش ارزیابی غلظت RNA یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد ترکیبات ضد میکروبی در روش میکروبزدایی است. لیکن تفسیر نتایج، خصوصاً در زمان مقایسه اثرگذاری روش‌های مختلف میکروبزدایی باید با دقت صورت گیرد. نتایج بیان‌شده نشان دادند که غلظت RNA پس از میکروبزدایی به روش LTP و TEO به ۹۵٪-۱۰۰٪ کاهش یافت. روش AgNPs غلظت RNA را فقط به اندازه ۲۹-۸۹٪ کاهش داد. روش‌های وابسته به نوع کشت نتایج قابل‌مقایسه‌تری را برای تمامی روش‌های استفاده‌شده، نشان دادند. به‌طور کلی، رویکرد RNA میزان فعالیت متابولیک را تعیین می‌کند، زیرا مقدار RNA در هر سلول معادل فعالیت متابولیک است. به عقیده برخی از محققان، غلظت RNA دارای یک رابطه همبستگی با زیست‌پذیری موجودات میکروسکوپی است. میکائیلسن و همکاران<sup>۲</sup> برای اولین بار از یک روش RNA مدار به‌عنوان شاخص زیست‌پذیری و همین‌طور برای نظارت بر فرایند صورت‌گرفته روی کاغذهایی استفاده کردند که به‌طور مصنوعی آلوده به میکروب شده بودند. تحلیل ما از غلظت RNA قبل و بعد از میکروبزدایی نشان داد که روش‌های TEO و LTP می‌توانند جلوی رشد موجودات میکروسکوپی را با اثرگذاری بر سنتز اسیدهای نوکلئیک بگیرند. یکی از این سازوکارهای فعالیت TEOها در سلول‌های میکروبی و موجودات بزرگتر، تعامل میان عامل فعال عصاره‌ها و اسیدهای نوکلئیک در هسته سلول می‌باشد. با این حال، این گفته برای روش LTP ثابت نشد، ROS و RNS

1. Rakotonirainy and Lavedrine
2. Michaelsen et al.

که در طول این فرایند تولید شد دارای ویژگی‌های اکسیدکنندگی برای تمامی اجزای ارگانیک سلول است. سازوکار اثرگذاری روش AgNPs بر روی باکتری دارای جهت‌های متفاوت بوده و به‌طور عمده شامل تخریب دیواره و غشاء سلول می‌شود. علاوه‌براین، این روش بر روی متابولیسم و سنتز DNA سلول نیز تأثیر می‌گذارد. در روش میکروبزایی AgNPs، کاهش غلظت RNA می‌توانست کمتر باشد، زیرا سایر سازوکارهای تخریب سلول بیشتر از اثر مخرب اسید نوکلئیک، اثرگذار بوده‌اند. علاوه‌براین، در این‌گونه از میکروبزایی ممکن است مواد استفاده‌شده در میکروبزایی روی سطح کاغذ ته‌نشین شود که می‌تواند جلوی استخراج RNA از مواد را بگیرد. جنبه مهم استفاده‌کردن AgNPs، اثر آن بر سلامت انسان است. نتایج به‌دست آمده در تحقیق پیترزک و همکاران نشان داد که این روش هم برای محیط و هم برای کارکنانی که در اتاق میکروبزایی فعالیت می‌کنند، بی‌خطر است. میکروبزایی کاغذ از هر دو کتاب‌های تاریخی موردتحلیل، باعث افزایش حجم آن‌ها به‌علت افزایش ضخامت کاغذ شد.

### نتیجه‌گیری:

نشان داده شد که روش‌های استفاده از نانو ذرات نقره، عصاره آویشن و پلاسمای دمایی پایین را می‌توان به‌جای روش‌های موجود برای توقف رشد موجودات میکروسکوپی استفاده کرد. این روش‌هایی که موردآزمون قرار گرفته شدند از خود فعالیت ضدباکتری و ضدقارچ مطلوب‌تری را نشان دادند. برای حصول اثرگذاری بیشتر، باید فرایندهای میکروبزایی را با در نظر گرفتن نوع موجودات میکروسکوپی در کتاب‌ها، بهینه‌سازی کرد. این روش‌های میکروبزایی تا حدی بر ویژگی‌های بصری کاغذ کتاب شماره ۱ اثر گذاشتند و علاوه‌براین، این روش‌ها بر روی ویژگی‌های کاغذ کتاب شماره ۲ که به‌شدت آلوده به موجودات میکروسکوپی بود، اثر مثبتی داشتند. برای آزمون این اثرات روی کاغذهای تاریخی متفاوت و برای بسط‌دادن این نتایج به سایر مواد در کتاب‌ها (چرم طبیعی، جوهرها، انواع چاپ، موم‌ها، عکس‌ها) نیاز به تحقیقات بیشتری است.

می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از روش‌های LTP، AgNPs و TEO می‌توان اثرات مشابهی را دریافت کرد. زوال کاغذ، یک فرایند غیرقابل‌بازگشت است، لیکن توقف زوال بیشتر به‌وسیله میکروبزایی و اسیدزدایی می‌تواند باعث حفظ کاغذ شود و زوال بیشتر کاغذ در این مرحله به‌منظور حفظ کاغذهای کتب تاریخی ضروری است. روش‌های استفاده‌شده قاعدتاً روی ویژگی‌های نوری کاغذهای میکروبزایی‌شده مانند سفیدی، زردی و طیف رنگ یا تأثیری نداشته و یا تأثیر بسیار اندکی دارد. با این‌وجود، پلاسمای دمایی پایین باعث افزایش زردی کاغذ جدید شد. ارزیابی اثرات مخرب بالقوه بخار لیانول بر دو گونه کاغذ نشان داد که این ماده اثری بر روشنی و درجه بسپارسازی کاغذها نداشته، و در عوض مقادیر pH را کاهش داد.



## منابع

- مجنون حسینی، ناصر؛ دوازده‌امامی، سعید (۱۳۸۶). *زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه‌ای*. تهران: دانشگاه تهران.
- نجفی، فرزاد؛ عبادی، محمدتقی؛ عباسیان، جلال. (۱۳۹۰). *فرایندهای برداشت، خشک‌کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معطر*. تهران: دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- Kowalik, R. (1980). Microbiodeterioration of library materials, *Reštaurator* 4. pp.99–114.
- Karbowska-Berent,J.(2014)Dezynfekcjachemicznazabytkównapodłó'zupapierowym – skuteczno´s'c i zagro'zenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń.
- Arai, H. (2000). Foxing caused by fungi: twenty-five years of study, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 46. pp.181–188, [http://dx.doi.org/10.1016/S0964-8305\(00\)00063-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0964-8305(00)00063-9).
- Strzelczyk, A.B. (2004). Observations on aesthetic and structural changes induced in Polish historic objects by microorganisms, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 53. pp. 151–156, [http://dx.doi.org/10.1016/S0964-8305\(03\)00088-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0964-8305(03)00088-X).
- Florian, M.-L.E. (2002). *Fungal Facts: Solving Fungal Problems in Heritage Collections*, Archetype Publications, London.
- Wiszniewska, M.; Walusiak-Skorupa, J.; Pannenko, Draniak, I. M.; & Palczynski, C. (2009). Occupational exposure and sensitization to fungi among museum work-ers, *Occup. Med. (Chic. Ill)* 59. pp.237–242, <http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqp043>.
- IARC (International Agency on Research on Cancer) (2006). Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol, World Health Organization, Lyon.
- IARC (International Agency on Research on Cancer) (2008). 1,3-Butadiene, EthyleneOxide and Vinyl Halides (Vinyl Fluoride Vinyl Chloride and Vinyl Bromide), World Health Organization, Lyon,.
- Magaúda, G. (2004). The recovery of biodeteriorated books and archive documents through gamma radiation: some considerations on the results achieved, *J. Cult. Herit.* 5. pp.113–118, <http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2003.07.003>.
- Sequeira, S.; Cabrita, E.J. ; & Macedo, M.F. (2012). Antifungals on paper conservation: an overview, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 74. pp.67–86, <http://dx.doi.org/10.1016/j.biode.2012.05.003>.



- org/10.1016/j.ibiod.2012.07.011.
- Paulus, W. (2004). *Directory of Microbicides for the Protection of Materials – A Hand-book*, Kluwer Academic, Dordrecht.
  - Velikova, T.; Trepova, E.; & Rozen, T. (2011). The use of biocides for the protection of librarydocuments: before and now, in: A. Mendez-Vilas (Ed.), *Sci. against Microb. Pathog. Commun. Curr. Res. Technol. Adv.*, Formatex Research Center, Badajoz , pp. 152–159.
  - Inouye, S. & Abe, S. (2003). H. Yamaguchi, M. Asakura, Comparative study of antimicrobialand cytotoxic effects of selected essential oils by gaseous and solution contacts, *Int. J. Aromather.* 13. pp.33–41.
  - Bakkali, F.; Averbeck, S.; Averbeck, D.; & Idaomar, M. (2008). Biological effects of essen-tial oils – a review, *Food Chem. Toxicol.* 46. pp.446–475, <http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106>.
  - Kalemba, D. & Kunicka, A. (2003). Antibacterial and antifungal properties of essential oils, *Curr. Med. Chem.* 10. pp.813–829.
  - Rakotonirainy, M.S.; Caillat, L.; Héraud, C.; & Memet, J.B.Q.K. (2007). Tran, Effective bio-cide to prevent microbiological contamination during PEG impregnation ofwet archaeological iron-wood artefacts, *J. Cult. Herit.* 8, pp.160–169, <http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2007.01.005>.
  - Borrego, S.; Lavin, P.; Perdomo, I.; Gómez de Saravia, S.; & Guiamet, P. (2012). Deter-mination of indoor air quality in archives and biodeterioration of thedocumentary heritage, *ISRN Microbiol.* pp.1–10, <http://dx.doi.org/10.5402/2012/680598>.
  - Lavin, P.; Gomez de Saravia, S.; Guiamet, P. (2016). Scopulariopsis sp. and Fusariumsp. in the documentary heritage: evaluation of their biodeterioration abilityand antifungal effect of two essential oils, *Microb. Ecol.* 71, pp.628–633, <http://dx.doi.org/10.1007/s00248-015-0688-2>.
  - Guiamet, P.; Borrego, S.; Lavin, P.; Perdomo, I.; Gomez de Saravia, S. (2011). Biofouling andbiodetrioration in materials stored at the Historical Archive of the museum ofLa Plata, argentine and at the National Archive of the republic of Cuba, *ColloidsSurf B.* 85, pp.229–234, <http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.02.031>.



- Lavin, P.; Gomez de Saravia, S.G.; Guiamet, P.S. (2014). An environmental assessment of biodeterioration in document repositories, *Biofouling* 30, pp.561–569, <http://dx.doi.org/10.1080/08927014.2014.897334>.
- Michaelsen, A.; Pinzari, F.; Barbabietola, N. G. Pinar, Monitoring the effects of different conservation treatments on paper-infecting fungi, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 84 (2013) 333–341, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.08.005>.
- S. Borrego, O. Valdés, I. Vivar, P. Lavin, P. Guiamet, P. Battištoni, S. Gómez de Saravia, P. Borges, Essential oils of plants as biocides against microorganisms isolated from Cuban and Argentine documentary heritage, *ISRN Microbiol.* 2012 (2012) 826786, <http://dx.doi.org/10.5402/2012/826786>.
- B. Gutarowska, J. Skora, K. Zduniak, D. Rembisz, Analysis of the sensitivity of microorganisms contaminating museums and archives to silver nanoparticles, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 68 (2012) 7–17, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.12.002>.
- K.-J. Kim, W.S. Sung, B.K. Suh, S.-K. Moon, J.-S. Choi, J.G. Kim, D.G. Lee, Anti-fungal activity and mode of action of silver nano-particles on *Candida albicans*, *Biomaterials* 22 (2009) 235–242, <http://dx.doi.org/10.1007/s10534-008-9159-2>.
- B. Gutarowska, K. Pietrzak, W. Machnowski, D. Danielewicz, M. Szykowska, P. Konca, B. Surma-Ślusarska, Application of silver nanoparticles for disinfection of materials to protect historical objects, *Curr. Nanosci.* 10 (2014) 277–286.
- B. Gutarowska, D. Rembisz, K. Zduniak, J. Skóra, M. Szykowska, E. Glińska, A. Koziróg, Optimization and application of the misting method with silver nanoparticles for disinfection of the historical objects, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 75 (2012) 167–175.
- D.B. Graves, The emerging role of reactive oxygen and nitrogen species in redox biology and some implications for plasma applications to medicine and biology, *J. Phys. D: Appl. Phys.* 45 (2012), <http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/26/263001>.
- S. Kelly, M.M. Turner, Atomic oxygen and ozone patterning in the plasma needle biomedical source, *J. Appl. Phys.* 114 (2013) 123301.



- E.P.M.V. Angelini, S. Grassini, F. Fracassi, R. Dagořtino, F. Palumbo, A.Ciringiloglu, Cultural heritage protection with low pressure plasma treatments, *Vac. Int.* 2 (2007) 26–32.
- M.D.M. López-Miras, I. Martín-Sánchez, Á. Yebra-Rodríguez, J. Romero-Noguera, F. Bolívar-Galiano, J. Etenauer, K. Sterflinger, G. Piřnar, Contribution of the microbial communities detected on an oil painting on canvas to its biodegradation, *PLoS ONE* 8 (2013), <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0080.198>.
- B. Gutarowska, J. Skóra, Ł. Stępień, B. Szponar, A. Otlewska, K. Pielech-Przybylska, Assessment of microbial contamination within working environments of different types of composting plants, *J. Air Waste Manage. Assoc.* 65(2015) 466–478, <http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2014.960954>.
- V. Scholtz, J. Pazlarova, H. Souskova, J. Khun, J. Julak, Nonthermal plasma – a tool for decontamination and disinfection, *Biotechnol. Adv.* 33 (2015) 1108–1119, <http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.01.002>.
- R. Wasiak, Z. Laskowski, J. Czyżyk, The Microbiological Protection Method of Archive and Museum Objects and Installation for the Microbiological Protection of Archive and Museum Objects, PL399507, 2012.
- L. Krakova, K. Chovanova, S.A. Selim, A. Simonovicova, A. Puskarova, A. Makova, D. Pangallo, A multiphasic approach for investigation of the microbial diversity and its biodegradative abilities in historical paper and parchment documents, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 70 (2012) 117–125, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.01.011>.
- L. Krakova, K. Chovanova, A. Puskarova, M. Buckova, D. Pangallo, A novel PCR-based approach for the detection and classification of potential cellulolytic fungal strains isolated from museum items and surrounding indoor environment, *Lett. Appl. Microbiol.* 54 (2012) 433–440, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-765X.2012.0322.7.x>.
- M.S. Rakotonirainy, B. Lavédrine, Screening for antifungal activity of essential oils and related compounds to control the biocontamination in libraries and archives storage areas, *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 55 (2005) 141–147, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2005.01.002>.





- org/10.1016/j.ibiod.2004.10.002.
- K. Pietrzak, B. Gutarowska, W. Machnowski, U. Mikołajczyk, Antimicrobial properties of silver nanoparticles misting on cotton fabrics, *Text. Res. J.* 86(2016) 812–822, <http://dx.doi.org/10.1177/0040517515596933>.
  - J.T. Keer, L. Birch, Molecular methods for the assessment of bacterial viability, *J. Microbiol. Methods* 53 (2003) 175–183, [http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7012\(03\)00025-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7012(03)00025-3).
  - K. Pietrzak, M. Twarużek, A. Czyżowska, R. Kosicki, B. Gutarowska, Influence of silver nanoparticles on metabolism and toxicity of moulds, *Acta Biochim. Pol.* 62 (2015) 851–857.
  - J. Kosk-Bienko, Workplace exposure to nanoparticles: literature review. Office for Official Publications of the European Communities, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, 2008.
  - M.C. Letnar, V.K. Vančina, The effect of accelerated ageing on graphic paper-board degradation, *Restaurator* 23 (2002) 118–132.
  - J.W. Baty, C.L. Maitland, W.M. Minter, A. Hubbe, S.K. Jordan-Mowery, Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: a review, *BioResources* 5 (2010) 1955–2023.
  - S. Zervos, A. Moropoulou, Methodology and criteria for the evaluation of paper conservation interventions. Literature review, *Restaurator* 27 (2006) 219–274.
  - I. Batterham, R. Rai, A comparison of artificial ageing with 27 years of natural ageing, in: *Contrib. to 5th AICCM Book, Pap. Photogr. Mater. Symp. Aust. War Memorial, Canberra 23–35 July, 2008*, 2008, pp. 81–89.
  - J. D. abrowski, How long can paper endure? *Notes Konserw.* 10 (2006) 186–231.
  - W.F. Cowan, Explaining handsheet tensile and tear in terms of fiber-quality numbers, *Tappi J.* 78 (1995) 101–106.
  - R.S. Seth, Zero-span tensile strength of papermaking fibres, *Pap. ja Puu* 83(2001) 597–604. [48] M. Garg, S.P. Singh, Reasons of strength loss in recycled pulp, *J. Tech. Assoc. Aust. New Zeal. Pulp Pap. Ind.* 59 (2006) 274–279.
  - E.G. Ioanid, V. Frunzã, D. Rusu, A.M. Vlad, C. Tanase, S. Dunca, Radio-



Frequency Plasma Discharge Equipment for Conservation Treatments of Paper Supports, 9, 2015, pp. 748–752.

- V. Daniels, B. Boyd, The yellowing of thymol in the display of prints, Stud. Conserv. 31 (1986) 156–158.
- M.S. Rakotonirainy, F. Juchauld, M. Gillet, M. Othman-Choulak, B. Lavedrine, The effect of linalool vapour on silver-gelatine photographs and bookbinding leathers, Restaurator 28 (2007) 95–111.



